

## 江门汇金化工有限公司

江门汇金化工有限公司是美国空气化工环氧固化剂等系列产品的代理商。

联系人：郭威健；联系电话：0750-3909008；3909058；3909038；13816185825；传真号码：3909018

水晶滴胶、饰品胶、A.B 胶、LED 光电胶、电子灌封胶等产品的固化剂部分产品如下：

固化剂	类型	颜色 (加氏)	粘度 (mPa.s/25℃)	胺值 (mgKOH/g)	活泼氢当 量	百克树脂加入 量( $phr^4$ )	凝胶时间 (min@25℃,150g 混 合料)	薄膜干燥时间 (hr@25℃)	典型固化条 件
Ancamine DL-50	甲基二苯胺	18	30,000	550	50	27	74/43℃	N/A	升温
Ancamine K54	叔胺	6	200	630	N/A	1-15	45	N/A	室温
Amicure KBU-E	叔胺	1	14	分子量 152	N/A	1-5	N/A	N/A	升温
Ancamine 1769	加成物	1	600	965	48	25	30	4. 0	室温/升温
Ancamine 1922A	二乙基乙二醇二醚	1	10	507	55	29	57	N/A	室温/升温
Sunmide 751L	酰胺基胺	5	250	470	98	52	125	6. 0	室温
Sunmide 751M	酰胺基胺	7	250	413	105	55	220	11	室温
Sunmide I-544	改性脂环族	1	400	275	112	59	40	7.0	室温
Ancamine 2143	改性脂环族	1	600	255	115	60	42	7.0	室温
Ancamine 1686	改性脂环族	1	400	272	113	60	40	5.5	室温
Amicure PACM	改性胺	1	80	526	52. 5	28	213	N/A	升温
Ancaminde221-70	聚酰胺	< 9	1,800	155	311	51	N/A	4.5	室温
Ancaminde261A	聚酰胺	7	40,000	350	125	65	75	7.0	室温
Ancaminde351A	聚酰胺	7	15,000	370	100	55	150	10.0	室温
Ancamine 2280	改性脂肪族	8	450	250	110	58	50	6.0	室温
Ancaminde 2396	酰胺基胺	8	680	350	93	93	102	8.5	室温
Ancamine 2050	聚酰胺加成物	7	4,000	225	150	70-100	100	7.0	室温
Ancaminde 2634	改性聚酰胺	7	1,700	335	90	48	140	7.0	室温
Ancaminde 2519	改性脂环胺	2	190	310	95	50	23	3.5	室温